

Tehničke informacije

KEMOCEL NITRO TEMELJNA BOJA ZA DRVO



opis proizvoda:	KEMOCEL NITRO TEMELJNA BOJA ZA DRVO je izrađena na bazi nitroceluloze u kombinaciji s alkidnim vezivom. Karakterizirana je brzim sušenjem i dobrom prionjivošću na podlogu.
područje namjene:	Koristi se kao temeljni premaz za građevnu stolariju i druge predmete od drva u sustavu s KEMOCEL nitro lakovima.
asortiman proizvoda:	KEMOCEL NITRO TEMELJNA BOJA ZA DRVO - bijela
svojstva proizvoda:	Velika tvrdoća Dobra prionjivost na podlogu
izgled premaza:	Mat
razrjeđenje:	NITRO RAZRJEĐIVAČ
izdašnost:	7-8 m ² /l u jednom sloju na glatkoj površini, uz debljinu suhog filma od 30 µm
gustoća:	1,2 kg/l, (HRN EN ISO 2811-1)
sadržaj nehlapih tvari:	52±2 % (težinski), (HRN EN ISO 3251)
sadržaj hlapivih organskih spojeva (HOS):	HOS: A(h) 750 g/l; maks. 750 g/l, (HRN EN ISO 11890-1)
uvjeti rada:	Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade mora biti veća od +10 °C, a manja od +25 °C, a relativna vlažnost zraka manja od 75 %.
priprema i aplikacija materijala:	Prije upotrebe materijal promiješati u originalnoj ambalaži. Na suho (najviše 12 % vlage), obrušeno, otprašeno i očišćeno drvo KEMOCEL NITRO TEMELJNA BOJA ZA DRVO može se nanijeti prskanjem (viskozitet: 18-20", HRN EN ISO 2431, DIN 4 pri 20°C) ili kistom na manje površine u jednom ili dva sloja. Preporuča se debljina suhog filma od 30 µm po premazu. Za upotrebu pripremiti količinu proizvoda koja je dovoljna za obradu jedne plohe, ostatak čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži. Odmah nakon završetka radova alat oprati s nitro razrjeđivačem. Za sve nedoumice, molimo obratiti se Chromos-Svjjetlost tehničkom savjetniku.
sušenje premaza:	Premaz je suh na dodir nakon 15-20 min (20 °C i rel. vl. zraka 65 %), a potpuno je suh nakon 1 h. Ovisno o vremenskim uvjetima navedeni period može se produžiti. Prinudno sušenje: 15 min na 60 °C
međupremazni interval:	Uobičajeno je nanošenje boje u dva sloja u razmaku 5-10 minuta iako se naredni sloj može nanijeti i nakon nekoliko dana.
mjere sigurnosti:	Držati daleko od izvora topline i izvora paljenja. Koristiti neiskreći alat. Sprječiti istjecanje i izljevanje u vodotokove i drenažne sisteme. Na skladištu ne držati nikakve alate ili strojeve koji mogu proizvesti iskru. Izbjegavati toplinu, iskre, statički elektricitet i plamen. Čuvati izvan dohvata djece. Nositи zaštitnu opremu. Prije uporabe pročitati sigurnosno tehnički list proizvoda.
transport i skladištenje:	Skladištiti u suhim i prozračnim prostorima izvan izravnog doseg-a sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C.
rok valjanosti:	U neotvorenoj ambalaži 3 godine od datuma proizvodnje.
postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom:	Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.
kontrola kvalitete:	Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjjetlost d.o.o.

Tehničke informacije

KEMOCEL NITRO TEMELJNA BOJA ZA DRVO



opće napomene:

Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti kvalitetu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Žućenje bijele nijanse uobičajena je pojava u proizvodima koji sadrže alkidne smole (na bazi ulja) i ne utječe na sama svojstva premaza. Svi premazi na toj bazi razvit će žuti ton stajanjem, posebno u unutarnjim, tamnim prostorima zbog nedostatka svjetlosti. Do pojave žućenja na površini laka može doći i zbog kemijskih reakcija s parama amonijaka iz sredstava za čišćenje i sredstava za naknadne sanacije (ljeplila, brtivila).

Kako bi se izbjegla neželjena pojava žućenja bijele nijanse, preporučamo korištenje premaza na akrilnoj bazi.

Tehničke vrijednosti odnose se na osnovne proizvode. Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST. Podaci ne sadrže pravnu niti ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobođaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na podlogama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji, potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkog lista. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt mail adrese. Za sve detaljnije informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda, dok su sigurnosno-tehnički listovi dostupni na zahtjev.

rujan, 2023.

Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TUV Croatia;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668

